

FLOWER

Monoporosa Rectificado - Rectified Wall Tiles



1.-



2.-



3.-

FLOWER ANTRACITA
31,6x90x1cm P3470380 / 100088513
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G287



1.-



2.-



3.-

FLOWER BLANCO
31,6x90x1cm P3470399 / 100089320
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G287



GLASS ANTRACITA
31,6x90x0,9cm P3470464 / 100095617
Butech recomienda junta: Colorstuk Negro / Butech recommends joint: Colorstuk Negro

G261



GLASS BLANCO
31,6x90x0,9cm P3470461 / 100095618
Butech recomienda junta: Colorstuk Blanco / Butech recommends joint: Colorstuk Blanco

G261

Embalaje / Packing

FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	C/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
GLASS	4	1,14	57	64,84	19	1083	one-flex n
FLOWER	3	0,85	36	30,71	13,92	501	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



FLOWER ANTRACITA 31,6x90cm

1

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que **PORCELANOSA S.A.** no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encochado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingletadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which **PORCELANOSA S.A.** will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalis.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be left to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.